

Technisches Merkblatt

KUNSTHARZ KRATZPUTZ/RILLENPUTZ

Produktbeschreibung: Top 4 Therm Kunstharzputz ist ein algizid und fungizid ausgerüsteter Oberputz für außen.

Eigenschaften: Top 4 Therm Kunstharzputz ist ein wetterbeständiger, wasserdampf- und CO₂-durchlässiger Oberputz. Schlagregenfest und leicht zu verarbeiten.

Zusammensetzung: Top 4 Therm Kunstharzputz besteht aus Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikaten, Additiven, Fasern und Konservierungsmitteln.

Anwendungsgebiet: Top 4 Therm Kunstharzputz eignet sich als Oberputz auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachteln und Altanstrichen sowie für Top 4 Therm Wärmedämmverbundsysteme.

Materialverbrauch:	Kratzputz:			
	Korngröße: 1,5 mm	ca. 2,0-2,5 kg/m ²	ca. 10,0-12,5 m ² /Gebinde	25 kg/Gebinde
	Korngröße: 2,0 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m ²	ca. 8,3-10,0 m ² /Gebinde	25 kg/Gebinde
	Korngröße: 3,0 mm	ca. 3,5-4,0 kg/m ²	ca. 6,3- 7,1 m ² /Gebinde	25 kg/Gebinde
	Rillenputz:			
	Korngröße: 2,0 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m ²	ca. 8,3-10,0 m ² /Gebinde	25 kg/Gebinde
Korngröße: 3,0 mm	ca. 3,3-3,7 kg/m ²	ca. 6,7- 7,6 m ² /Gebinde	25 kg/Gebinde	
Korngröße: 4,0 mm	ca. 4,0-4,5 kg/m ²	ca. 5,6- 6,3 m ² /Gebinde	25 kg/Gebinde	

*Bei einer Auftragsstärke von 15 mm.

Verarbeitung: Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von haftmindernden Rückständen sein.
Mit der Edelstahltraufel gleichmäßig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit der Kunststofftraufel oder PU-Reibebrett gleichmäßig abscheiben und strukturieren. Rillenputz rund, waagrecht oder senkrecht strukturieren.

Farben: Top 4 Therm Kunstharzputz ist weiß und getönt lieferbar.

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate haltbar.

Technisches Merkblatt

Lieferform:

In Eimern à 25 kg

Kratzputz:

Körnung: 1,5

Körnung: 2,0

Körnung: 3,0

24 Eimer/Palette

Rillenputz:

Körnung: 2,0

Körnung: 3,0

Körnung: 4,0

Besonders zu beachten:

Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, direkter Sonneneinstrahlung oder Wind verarbeiten. Die Trocknungsdauer beträgt je nach Schichtstärke und Witterung ca. 12 bis 24 Stunden. Durch hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen kann die Trocknung erheblich verzögert werden. Top 4 Therm Kunstharzputz kann mit max. 2 % sauberem Wasser verdünnt werden.

Sicherheitsratschläge:

Kein Gefahrstoff und kein Gefahrgut. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist in jedem Fall zu beachten.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Informationen ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Qualitätshinweise:

Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.