

## Technisches Merkblatt

# SILIKONHARZ KRATZPUTZ/RILLENPUTZ

**Produktbeschreibung:** Top 4 Therm Silikonharzputz ist ein wasserverdünnbarer Oberputz auf Silikonharzbasis für außen mit algizider und fungizider Ausrüstung.

**Eigenschaften:** Top 4 Therm Silikonharzputz ist ein leicht zu verarbeitender und strukturierbarer, extrem wetterbeständiger und schlagregenfester Oberputz. Hoch wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig und feuchtigkeitsregulierend. CO<sub>2</sub>-durchlässig.

**Zusammensetzung:** Top 4 Therm Silikonharzputz besteht aus wässriger Silikonharz-Polymerdispersion, Titandioxid und spezielle mineralische Füllstoffe.

**Anwendungsgebiet:** Top 4 Therm Silikonharzputz eignet sich als Oberputz auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachteln und Altanstrichen sowie für Top 4 Therm Wärmedämmverbundsysteme.

**Materialverbrauch:**

<b>Kratzputz:</b>			
Korngröße: 2,0 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup>	ca. 8,3-10,0 m <sup>2</sup> /Gebinde	25 kg/Gebinde
Korngröße: 3,0 mm	ca. 3,5-4,0 kg/m <sup>2</sup>	ca. 6,3- 7,1 m <sup>2</sup> /Gebinde	25 kg/Gebinde
<b>Rillenputz:</b>			
Korngröße: 2,0 mm	ca. 2,5-3,0 kg/m <sup>2</sup>	ca. 8,3-10,0 m <sup>2</sup> /Gebinde	25 kg/Gebinde
Korngröße: 3,0 mm	ca. 3,3-3,7 kg/m <sup>2</sup>	ca. 6,7- 7,6 m <sup>2</sup> /Gebinde	25 kg/Gebinde

**Verarbeitung:** Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, tragfähig sowie frei von haftmindernden Rückständen sein. Mit der Edelstahltraufel gleichmäßig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit der Kunststofftraufel oder PU-Reibebrett gleichmäßig abscheiben und strukturieren. Rillenputz rund, waagrecht oder senkrecht strukturieren.

**Farben:** Top 4 Therm Silikonharzputz ist weiß und getönt lieferbar.

**Lagerung:** Kühl, trocken und frostfrei. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Im gut verschlossenem Originalgebinde 12 Monate haltbar.

**Lieferform:**

In Eimern à 25 kg	Kratzputz:	
	Körnung: 2,0	24 Eimer/Palette
	Körnung: 3,0	
	Rillenputz:	
	Körnung: 2,0	
	Körnung: 3,0	

## Technisches Merkblatt

- Besonders zu beachten:** Nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, direkter Sonneneinstrahlung oder Wind verarbeiten. Die Trocknungsdauer beträgt je nach Schichtstärke und Witterung ca. 12 bis 24 Stunden. Durch hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen kann die Trocknung erheblich verzögert werden. Top 4 Therm Silikonharzputz kann mit max. 2 % Wasser verdünnt werden.
- Sicherheitsratschläge:** Kein Gefahrstoff und kein Gefahrgut. Das EG-Sicherheitsdatenblatt ist in jedem Fall zu beachten.
- Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Informationen ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.
- Qualität/Hinweise:** Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.